



## ПАСПОРТ Грунтовка АК-070

Цвет <b>желтый</b>	Масса нетто партии <b>5782,4 кг</b>	
Вид тары <b>барабан, банка</b>	Кол-во ед. упаковки <b>271</b>	
Партия № <b>C74828</b>	Дата изготовления <b>23.07.17</b>	

Наименование показателя	Значение по ГОСТ 25718-83 с изм. №№ 1, 2	Результаты испытаний
1. Цвет пленки	Желтый, оттенок не нормируется	Соответствует
2. Внешний вид пленки	После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, без посторонних включений	Соответствует
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) °С, с	13-20	14
4. Массовая доля нелетучих веществ, %	13,5-16,0	14,8
5. Степень перетира, мкм	не более 30	30
6. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч	не более 0,5	0,5
7. Эластичность пленки при изгибе, мм	не более 1	1
8. Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см	не менее 50	50
9. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ, маятник А, относительные единицы	не менее 0,4	0,4
10. Кислотное число грунтовки, мг КОН	не более 0,3	0,2
11. Адгезия пленки, баллы	не более 1	1

**Заключение:** Грунтовка АК-070 желтая п. № C74828 соответствует требованиям ГОСТ 25718- с изменениями №№ 1, 2.

**Начальник ОТК**

**Руководитель группы ОТК готовой продукции**

**Испытание проводил**



**Королькова Е.П.**

**Чернышева Н.В.**

**Мерзликина С.С.**