



ПАСПОРТ ЭМАЛЬ ХС-75 У

Цвет	черный ГМ	Вид тары	Барaban, банка
Кол-во ед. упаковки	75	Масса нетто	350,3 кг
Партия №	A61007	Дата изготовления	2.04.16.

Наименование показателя	Значение по ТУ-6-10-2136-88 с изм. 1-4	Результаты испытаний
1 Цвет покрытия • черный ГМ	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами цвета	Соответствует
2 Внешний вид покрытия	После высыхания эмаль должна образовывать однородную без кратеров, пор и морщин поверхность. Допускается незначительная шагрень.	Соответствует
3 Массовая доля нелетучих веществ, %	28-32	29,3
4 Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) °С, с	25-65	26
5 Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч	не более 2	2
6 Эластичность пленки при изгибе, мм	не более 1	1
7 Адгезия покрытия, баллы	не более 2	2
8 Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А.), относительные единицы	не менее 0,15	0,26
9 Блеск покрытия по прибору типа ФБ-2, %, или типа БФ-5, единицы	не более 2,5	1
10 Интегральный коэффициент отражения, %	не более 5	4,36
11 Стойкость комплексного покрытия в камере влажности, циклы	не менее 7	7

Заключение: Эмаль ХС-75 У черная ГМ п. № А61007 соответствует требованиям ТУ 6-10-2136-88 с изменениями №№ 1-4.

Начальник ОТК

Руководитель группы ОТК готовой продукции

Испытание проводил



Королькова Е.П.

Истомина И.В.

Федотова О.Л.