



Общество с ограниченной ответственностью  
«Гамма Индустриальные Краски»

Группа Компаний Tikkurila

Россия, 195248, С.-Петербург, ул. Бокситогорская д.9, лит. К. тел: +7(812) 313-38-36,  
факс: +7(812) 222-30-45 e-mail: gamma.coatings@tikkurila.com http://www.gammalkm.spb.ru

**П А С П О Р Т**

ГОСТ 10277-90 ШПАТЛЕВКА ХВ-004

Вид упаковки: барабаны стальные

Партия №: 26

Число мест: 24

Масса нетто: 600 кг

Дата изготовления: май 2017 г.

№/№ п/п	Наименование показателей	Норма по Госту 10277-90	Фактически
1	Внешний вид шпатлевки после высыхания	Ровное, однородное, без пузырей, царапин, трещин и мех. включений	соответствует
2	Цвет покрытия	Серый, зеленый оттенок не нормируется	серый
3	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее зеленой серой	60 67	70,3
4	Время высыхания до ст.3 ч, не более: при $(20 \pm 2)^{\circ}C$ ,	2	2
5	Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более	50	50
6	Прочность пленки при ударе по прибору У-1А, см, не менее	30	30
7	Способность шлифоваться	Водостойкая шкурка N 4-6 с водой	шлифуется
8	Условная вязкость с ацетоном 4:1 при температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}C$ , с; по ВЗ-246, сопло 6 мм, с. Зеленой серой	30-70 20-45	20



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТК: соответствует ГОСТ 10277-90**

Инженер-лаборант: Куриловская А.А. "18" мая 2017г.

**ОТК**