



ПАСПОРТ ЭМАЛЬ ХВ-16

Цвет	<u>черный</u>	Вид тары	<u>Барабан, банка</u>
Кол-во ед. упаковки	<u>89</u>	Масса нетто	<u>1552,4 кг</u>
Партия №	<u>A71574</u>	Дата изготовления	<u>15.04.17.</u>

Наименование показателя	Значение по ТУ 6-10-1301-83 с изм.1-9	Результаты испытаний
1. Цвет покрытия эмали	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных утвержденными контрольными образцами цвета	Соответствует
2. Внешний вид покрытия	После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без морщин, оспин, потеков и посторонних включений поверхность	Соответствует
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) °С, с	16-40	17
4. Массовая доля нелетучих веществ, %	14-17	15,4
5. Укрывистость высушенного покрытия, г/м ²	не более 30	30
6. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч	не более 1,5	1,5
7. Эластичность покрытия при изгибе, мм	не более 1	1
8. Кислотное число водной вытяжки, мг	не более 0,2	0,2
9. Степень перетира, мкм	не более 35	35
10. Срок службы покрытия в условиях эксплуатации: • УХЛ1, лет • Т1, лет	не менее 5 не менее 3	5 3

Заключение: Эмаль ХВ-16
соответствует требованиям ТУ 6-10-1301-83 с изм.1-9.

п. № **A71574**

соответствует требова-

Начальник ОТК

Руководитель группы ОТК готовой продукции

Испытание проводил



Королькова Е.П.

Чернышева Н.В.

Назарова

Назарова В.Н.