



ПАСПОРТ

Шпатлевка НЦ-008 серая

Цвет	Серый	Вид тары	Барабан, банка
Кол-во ед. упаковки	88	Масса нетто	2118,3 кг
Партия №	C72510	Дата изготовления	27.04.17



Наименование показателя	Значение по ГОСТ 10277-90	Результаты испытаний
1 Цвет шпатлевочного покрытия после высыхания	Оттенок не нормируется	Соответствует
2 Внешний вид шпатлевочного покрытия после высыхания	Поверхность шпатлевочного покрытия должна быть ровной, однородной, без пузырей, царапин, трещин и механических включений	Соответствует
3 Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч	не более 2,5	2,5
4 Условная вязкость шпатлевки по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре (20,0±0,5) °С, с	30-80	54
5 Массовая доля нелетучих веществ, %	не менее 70	71,1
6 Способность шлифоваться	Шлифуется с водой	Соответствует
7 Эластичность при изгибе, мм	не более 50	50
8 Прочность при ударе на приборе У-1, см	не менее 30	30

Включение: Шпатлевка НЦ-008 серая п. № C72510 соответствует требованиям ГОСТ 10277-90

Начальник ОТК

Руководитель группы ОТК готовой продукции

Испытание проводил


 Королькова Е.П.

 Чернышева Н.В.

 Васильева И.Г.

