



ПАСПОРТ

ЛАК АК-113

Цвет	_____	Вид тары	Барaban, банка
Кол-во ед. упаковки	347	Масса нетто	3536,6 кг
Партия №	C73712	Дата изготовления	20.06.17

Наименование показателя	Значение по ГОСТ 23832-79 с изм. 1-3	Результаты испытаний
1. Внешний вид лака	Прозрачная однородная жидкость без механических включений; допускается легкая опалесценция	Соответствует
2. Цвет лака по йодометрической шкале, мг J ₂ /100 см ³	не темнее 3	1
3. Условная вязкость лака по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) °С, с	13-17	15
4. Массовая доля нелетучих веществ, %	6-9	9
5. Кислотное число водной вытяжки, мг КОН	не более 0,1	0,05
6. Время высыхания лака до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч	не более 2	2
7. Внешний вид пленки лака	Гладкая бесцветная однородная поверхность без оспин и механических включений	Соответствует
8. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы	не менее 0,45	0,61
9. Эластичность пленки при изгибе, мм	не более 1	1
10. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч	не менее 4	4
11. Стойкость пленки к статическому воздействию нефраса при температуре (20±2) °С, мин	не менее 1	1

**Заключение: Лак АК-113 п. № C73712
23832-79 с изменениями №№ 1-3**

соответствует требованиям ГОСТ

Начальник ОТК

Руководитель группы ОТК готовой продукции

Испытание проводил



Королькова Е.П.

Чернышева Н.В.

Беляева А.А.